

weber L



TÄITEPAHTEL

- Heade täiteomadustega
- Kerge lihvida
- Lihtne paigaldada.

TOOTEKIRJELDUS

weber L on aluspahtel seinte ja lagede viimistlemisel, kui vajalik pahtlikihi paksus on 1...5 mm. Toode sobib hästi ka vanemate hoonete ebatasaste seinte renoveerimiseks. weber L tagab piisavalt sileda pinna tapeedi ja struktuurvärvi alla.

KASUTUSALA

weber L on mõeldud suhteliselt ebatasaste seinte pahteldamiseks, kus on vajalik 1...5 mm paksune pahtlikiht. Toode sobib kasutamiseks kuivades ruumides (eluruumid, kontorid, bürood, koolid, lasteaiad jne).

ALUSPIND

Krohv, Fibo, silikaat, tellis, betoon, gaasbetoon

TEA ENNE KASUTAMIST

Aluspinnaks sobivad tsementkroovid ning -pahtlid (nt. weber TT), kipspinnad ning betoon-, kergbetoon- ja telliskonstruktsioonid. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba – puhastada naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm jne.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	1,2 kg/m ² /mm
Tera suurus	0,6 mm
Soovituslik kihipaksus	1...5 mm
Soovituslik veekogus	5,6 l/20 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+10...+30°C
Kasutusaeg	2 ööpäeva kinnises anumas
Avatud aeg	20 min
Kuivamisaeg	1...2 päeva
Konsistents	Mört
Sideaine	Polümeerid
Täiteaine	Lubjakivijahu
Lisand	Polümeerid
Tulekindlusklass	A2 (EN 13501-1)
Tihedus	1200 kg/m ³
Värvus	Valge
Säilivusaeg	18 kuud
Pakend	20 kg
Sertifikaat	CE, EPD, M1

SEGAMINE

Sundsegisti, trell ja vispel

TÖÖJUHISED

Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett. Veekulu 5,6 l/20 kg. Segatakse trelli ja vispliga kaks korda – esimene segamine (u. 1 min.) viiakse läbi vähema veega, seejärel lastakse segul seista 15 minutit, teine kord segatakse (u. ½ min.) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu kasutusaeg peale vee lisamist on 2 ööpäeva (suletud nõus). Tööde teostamisel peab aluspinda, segu ja ruumi temperatuur olema üle +10°C. weber L-ga pahteldatud pinda võib tapetseerida või katta struktuurvärviga. Siledama pinna saavutamiseks tuleb pind viimistleda peene viimistluspahtliga, nt weber LR+ või weber LR Fine.

JÄRELHOOLDUS

weber L-iga viimistletud sein on soovitatav enne tapetseerimist kruntida.