

ISOVER VapoBlock

Uuendatud 07.10.2020 Prinditud 30.10.2020

ISOVER VapoBlock on nn traditsiooniline ehitusel kasutatav aurutõkketile. ISOVER VapoBlock takistab niiskuse tungimist ruumidest konstruktsioonidesse.

Tootekirjeldus

VapoBlock on valmistatud vananemisele vastupidavast polüetüleenist (PE). Tootel on nii Rootsi SP kui ka Norra SINTEF sertifikaat. Toode on aurutõkketiledele traditsioonilist sinist värvi. Toote arvestuslik kasutusiga on 50 aastat.

Süttivusomadused, alusplaat	F
Paksus	0,20 mm
Veeauru takistus	> 2 x 10 ⁶ s/m (>40 m, sd-väärtus) EN 1931
Veeauru läbilaskvus	< 3,5 x 10 ⁻¹² kg/(m ² s Pa) EN 1931
Tõmbetugevus	> 20 MPa
Pikaajaline tõmbetugevus	> 16 MPa EN 527-3
Venimistugevus	> 600 % EN 527-3
Pikaajaline venimistugevus	> 550 % EN 527-3
Löögitugevus	> 250 g/50% ASTM D 1709 B
Rebimistugevus	> 60 N EN 12310-1
Kasutuskoh	Põranda- sein- ja katusekonstruktsioonide veeauru- ning õhutõke



Kasutamine

ISOVER VapoBlock sobib aastaringselt kasutatavatesse - nii

uusehitistesse kui renoveeritavatesse hoonetesse põranda-, seina- ja katusekonstruktsioonide aurutõkkeks.

Paigaldus

Aurutõke ISOVER VapoBlock paigaldatakse karkassi peale ja kinnitatakse klambrite või kahepoolse teibiga. Liitekohad tehakse vähemalt 150 mm ülekattega ja tihendatakse ISOVER VARIO® tootesarja kuuluvate toodetega, nt vuugiteibiga VARIO® KB 1 või MultiTape SL.

Pakend

ISOVER VapoBlock on saadaval rullidena kahes eri suuruses: 3x20m = 60m² ja 3x45m = 135m². Rull on 1,5 m pikkune ja ca 18 cm läbimõõduga. Rullipaan ise on 3 m laiune, ühest servast on rullipaan keskelt kokku volditud. Tootel on keskel papist siserull, mis aitab vältida VapoBlock läbivajumist rullide teineteise peale ladustamisel. Kui toode on kokkumuljutud võib osutada hilisem paigaldustöö keerulisemaks ja kuluda rohkem aega. Pakendil on peal eestikeelne paigaldusjuhend. Tooted on pakendatud kilepakendisse.

Käsitlemine ja ladustamine

Pakendite ja toodete käsitsemisel tuleb järgida pakendil või tootja antud kasutusjuhendis olevaid juhiseid. Hoida kuivas ruumis temperatuuril -15 °C kuni +40 °C.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Vastupidav vananemisele
Tootel Rootsi SP ja Norra SINTEF sertifikaat
Tooted on pakendatud kilepakendisse

