



weberprim 403

Fassaadi kruntvärv

- Auru läbilaskev
- Tugevdab krohvitatavat pinda
- Lihtsalt pinnale kantav
- Hea katvusega
- Toonitav
- Universaalne Weberi viimistluskrohvidele

Tootekirjeldus

weberprim 403 on naket parandav aluskruunt siledatele ja ebaühtlaselt imavatele aluspindadele. Prim 403 kasutatakse enne weberi viimistluskrohvide (weberstar 224 AquaBalance, weberpas 471 AquaBalance ja weberpas 481 AquaBalance) pinnale kandmist. Toode on toonitav vastavalt krohvi toonile Weberi Värvikaart+ ja NCS värvikaartide alusel.

Kasutusala

Kruuntvärv Weberi fassaadikrohvide alla

Aluspind

Krohv, betoon

Tea enne kasutamist

Sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel (nt armeermisseguga webertherm 310 või webertherm 310 Quick). Aluspind peab olema puhas, tugev, mahupüsiv ja kuiv. Enne töödega alustamist tuleb aluspind puhastada vanast lubivärvist, nõrgast tsement- või lubitsementvärvist ja orgaanilisest pinnakattest. Lagunenud aluskrohv eemaldatakse ja tehakse krohviparandused.

Tehniline informatsioon

Materjali kulu	0,2-0,3 l/m ²
Paigaldustemperatuur	+10...+30°C
Ooteaeg järgmise tööoperatsioonini	4 h
Kuivamisaeg	12 h
Konsistents	Vedel
Tihedus	1400 kg/m ³
Värvus	Valge, toonitav
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	15 L

Segamine

Trell ja vispel

Tööjuhised

Enne seinale kandmist tuleb weberprim 403-e hoolikalt segada ja veenduda, et toonitud kruundi kasutamisel oleks pigmentained 100% segunenud. Vajaduse korral või prim 403-e kuni 5% veega lahjendada. Kruuntvärvi pinnale kandmiseks sobivad villane värvimisrull, pintsel, hari või kõrgsurve pits. Kuivamisaeg normaalingimustel (+20°C ja 65% suhteline õhuniiskus) on ca 12 tundi. Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamist. Enne järgmise kihi pealekandmist peab aluskruunt olema täielikult kuivanud.

Järelhooldus

Värskelt kruunditud pinda kaitsta sademete eest. Viimistluskrohviga katta hiljemalt 2 nädala jooksul pärast kruuntvärvi pinnale kandmist