

ISOVER ULTIMATE US tihendusvill

Uuendatud 06.12.2021 Prinditud 26.05.2022

ISOVER ULTIMATE US tihendusvill on sertifitseeritud kasutamiseks erinevates tuletõkkeseptsioonide vuukide tulekindlaks tihendamiseks. Näiteks tuletõkkeseptsioonides olevate uste ja akende ümber, elementide liitekohtade vahel, tuletõkkeseptsioonide liitekohtades jms. Sobib erinevate materjalide tuletõkkeseptsioonide tihendamiseks: puit, metall, betoon.

STANDARD



Tootekirjeldus

ISOVER ULTIMATE US on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ega sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER ULTIMATE US on lõhnatu, ei lagune ega paku soodast kasvupinnast hallitusseentele.

Soojusjuhtivus

0.036 W/mK

Niiskuskäitumine

Toode ei ole hügrokoopne (toode ei seo endaga õhuniiskust).
Lühiajaline veeimavus: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ (EN 1609). Pikaajaline veeimavus: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$ (EN 12087)

Pinnakate

Ei

Paksus

Standardtootel 30 mm

Veeauru difusiooni takistustegur ISOVER-villade niiskustakistuse faktor $\mu = 1$

Kasutamine

ISOVER ULTIMATE US peamised kasutuskohad on tuletõkkeseptsioonide vuukide tulekindlaks tihendamine. Näiteks tuletõkkeseptsioonides olevate uste ja akende ümber, elementide liitekohtade vahel, tuletõkkeseptsioonide liitekohtades jms. Sobib erinevate materjalide tuletõkkeseptsioonide tihendamiseks: puit, metall, betoon.

Paigaldus

ISOVER ULTIMATE US toodete paigaldamiseks ei ole vaja kinniteid. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks jäetud ruumi. Vt. eraldi paigaldusjuhendit.

Pakend

ISOVER ULTIMATE US tooted on pakendatud kilepakendisse. Laval on 12 ükiskpakendit.

Käsitlemine ja ladustamine

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. .

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.

Tuletõkkesektsioonide vuukide tihendamine