

PUNAST VÄRVI AHJUSEGU

PÕLETATUD TELLISTEST PUUKÜTTEGA TULEKOLLETE, LÕÖRIDE, AHJUDE JA KAMINATE LADUMISEKS.

OMADUSED

- Hea plastilisusega, punast tooniga, kuumakindlate lisanditega kvaliteetne pottsepasegu.

KOOSTIS

- Peeneteraline kvartslüiv (maksimaalne tera 0,8 mm), savipulber, kuumakindlad sideained.

KASUTAMINE

- Puuküttega tulekollete, kaminade, ahjude, lõõride ladumiseks. Ahjupottide paigaldamiseks.
- Kasutatakse ruumisestel pottsepatöödel.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segistisse või segamishõusse.
- Lisada vett 24 - 26%. (6– 6,5 liitrit vett 25 kg koti kohta)
- Segada hoolikalt mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul seista 10-15 min. ja segada kergelt uuesti.
- Valmissegu on kasutatav 3 tundi.

NÕUANDED POTTSEPATÖÖDEKS

- Põletatud telliste ladumisel on segukihi paksus normaalselt 8 - 10 mm.
- Laotud telliste vuuke on hea tihendada vuukrauaga.
- Eritooniliste vuukide saamiseks jätta ladumisel umbes 10 mm sügavune vuuk, mida hiljem saab täita vajalikus toonis UNINAKS vuugiseguga.
- Valminud ahjude, kaminade kütmist alustada ettevaatlikult, väikese leegiga.

PIIRANGUD

- Ahjuseguga töötamisel peab olema kivi, segu ja õhu temperatuur üle +1 °C.
- Kivistumata valmissegu ja värskelt laotud ahi või kamin ei tohi külmuda.
- Vältida segu sattumist silma ja hingamisteedesse.

SÄILITAMINE

- Kottides ahjusegu pulber hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg normaaltingimustes on 12 kuud.

KULUNORM

- 25 kg kotist jätkub 25-30 keskmise suurusega tellise ladumiseks.
- Ahjupottide paigaldusel sõltub segukulu poti suurusest ja kujust.