



SAKRET OAD ELASTIC PRIMER

Sakreti veetõkkesüsteemi latekskrundi kontsentraat

Sünteesilise lateksi sideainel ühekomponentne vesialuseline krunt (kontsentraat), mis on mõeldud kasutamiseks siseruumides enne Sakreti veetõkkemastiksi Sakret OAD ELASTIC pealekandmist. Sobib kasutamiseks vannitubade, dušširuumide, saunaruumide (välja arvatud leiliruumid) ja pesuruumide seintel ja põrandatel. Kasutatav eraldiseisvalt ka niiskus- ja tolmutõkkekrundina. *Toode on Sakreti veetõkkesüsteemi komponent.*

Tootekirjeldus:

- Krunt märgade ja niiskete siseruumide seinte- ja põrandate hüdroisolatsioonikihi alusnakkekrundiks ning siseruumide niiskustõkkeks.
- Betoonist, tellistest, poorbetoonist, lubitsement- ja tsementsegudega tasandatud pindadele, samuti ka seinakonstruktsiooni kipskartong-, puitlaast- ja tsementkiudplaatidele, olemasolevate keraamiliste või muude mineraalsest materjalist põranda- või seinaplaatide ülekruntimiseks, et jätta pinnad tolmuwabaks ja niiskust tõrjuvaks või neid järeltöödelda erinevate mineraalsete segude ja lateksvärviga
- Sobib kasutamiseks köetavatel põrandatel
- Peale kantav maalarirulliga, pintsliga, pihustiga
- Väga hea elastsusega, moodustab niiskuskindla kaitsekelme
- Kõrge leelisekindlusega

Tihedus gr/cm ³ ;	1,0
Olek:	Valge vedelik
Lahjendatav veega:	Poorsetele ja väheimavatele mineraalsetele pindadele kuni 1:4, puit-, puitlaastplaatidele lahjendamata kujul, kipskartongplaadile kuni 1:2, tolmuwabaks pinnaks 1:3
Kulu:	50 ml (veega 1:4) kuni 200 ml (lahjendamata kujul) / m ²
pH tase:	7,5 ÷ 9,5
Kuivamisaeg:	sõltuvalt õhutemperatuurist 1-4 tundi
Töötemperatuur:	+10 kuni + 30°C
Ekspluatatsioonitemperatuur:	0 - +60°C

Säilitamine: Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalnõus. Säilivusaeg 12 kuud alates tootel märgitud kuupäevast.

Pakend: 1; 3; 5; 10 ja 20 l nõu.

Ohutusnõuded: Vaata tooteohutuskaarti.

Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee