



SAKRET saneerimiskrohvisüsteem

Sakret PGP

Poorne aluskrohv

Kasutusala: Poorne lubja ja tsemendi sideainel aluskrohv on osa Sakreti saneerimiskrohvisüsteemist. Kasutatakse süvendite õgvendamiseks, vuukide täitmiseks ja tasanduskrohviks enne krohvimist Sakreti saneerimiskrohviga SG P. Maksimaalne tera suurus 3mm. Enne pinnale kandmist tuleb sooladest küllastunud aluspinda töödelda soolamuundajaga või vastava immutuslahusega. Vana krohv tuleb eemaldada vähemalt 100 cm ulatuses nähtavast märgumispiirist, samuti tuleb aluspind puhastada tolmust ja pudenenud pealmistest kihtidest. Pudedad müüritise vuugid puhastada vähemalt 20mm sügavuselt. Ühe korraga võib krohvisegu peale kanda kuni 30mm kihina. Minimaalne kihipaksus 10mm. Ühe töövõttega on võimalik täita ka tühjad vuugid. Pind tasandatakse, seejärel kobestatakse kuni see on veel osaliselt tardunud ja niiske. Kui kobestamine toimub liiga varakult, võib moodustuda tihe pind, mis hiljem vähendab saneerimiskrohvi nakkumist.

Kivistunud mördi mahukaal: ca 1,4 kg/dm³

Õhupooride hulk >25 mahuprotsenti

Kapillaarimavus >5 mm

Survetugevus 3,5-4 N/mm²

Veevajadus 6,8 l/30kg

Säilitamine:

Säilitada kuivas, suletud pakendis ja puitalusel. Kaitsta ilmastikumõjude eest. Lahtine või katkine pakend tuleb koheselt sulgeda.

Nõuandeid:

Toode sisaldab tsementi ja on veega segades leeliselise reaktsiooniga.

Vältida mördi sattumist silma ning nahale.

Eelmainitud kontakti puhul tuleb pesta kontaktpinda jooksva veega, vajadusel konsulteerida arstiga.

Pakend:

30 kg kott

alusel 42 kotti

Tootja: SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Franklinstraße 14
10587 Berlin.

Toote esindaja Eestis: SAKRET OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvama.

