



## SAKRET S-TOP

Ühekomponentne polüuretaan-akrüülvärv betoon- ja kivipindadele

15.05.21

### Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetingimustes
- Horisontaalpindadele/vertikaalpindadele

### Rakendused:

- Sise- ja välistingimustes asuvate erinevate käidavate betoonpindade värvimiseks: betoonist põrandad, trepid, rõdud, terrassid jms.
- Betoonist ja krohvitud välisseintele, kivikatuste värvimiseks.
- Sobilik madala ja keskmise hõõrdekoormusega pindadele.
- Sobilik kahekomponentse hüdroisolatsioonimassi Sakret TCM ülevärvimiseks.
- Säilitab aluspinna veeauru läbilaskevõime.
- Sobib püsivalt niisketesse oludesse ja suure märgumisega aladele (nt. soklid, karniisid).

### Tehnilised andmed:

Värvibaasid	Valge A-baas, toonitav RAL, NCS ja SAKRETI värvikaartide alusel
Kulu 1 kihi kohta	Ca 1 l / 8 m <sup>2</sup>
Töö- ja aluspinnatemperatuur	+5°C kuni +25°C.
Kuivamisaeg	Käidav 12 h möödumisel, täielik kuivamine (koormatav) 5 ööpäeva möödumisel
Säilivusaeg	12 kuud suletud purgis

### Kasutamine

- Aluspind puhastada tolmust, mustusest, lahtistest ja irduvatest kihtidest ning sooladest. Varem värvitud pinnad puhastada kooruvast värvist. Värskest valatud betoonpinnad või pikemalt pesuvahenditega töödeldud (pestud) aluspinnad on soovitatav karestamisega matistada või puhastada happelise vahendiga. Värskest valatud või tasandatud betoonpindu, samuti värsket hüdroisolatsioonikihti soovitame värvida mitte varem, kui 7 päeva möödumisel tööde lõpetamisest. Kanda pinnale pintsliga või rulliga 2 kihis vähemalt 3 tunnise intervalliga.

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Värviga pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus soovitatavalt mitte üle 80%.
- Äsja värvitud pindu kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.
- Tööriistad pesta peale kasutamist koheselt veega.

### Pakend:

- 0,9 L ja 9 L plekkpurgid

### Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.
- Säilitustemperatuur +5 ...+20°C. Vältida külmumist.

### Ohutusala teave:

Lenduvate orgaaniliste ühendite LOÜ (VOC) suurim lubatud sisaldus on 140g/l (alamrühm A/i). Toode sisaldab biotsiidide 5-kloro-2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni ja 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni segu (CAS 55965-84-9) ning 1,2-bensoisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Vältige kokkupuudet silmade, naha ja riietega.

### Täiendav informatsioon:

- Toodetud Rootsis. Toote esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, [www.sakret.ee](http://www.sakret.ee), [info@sakret](mailto:info@sakret).

# TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS

