

**SAKRET Kalk-Fassadenfarbe KFF- Kasutusvalmis lubivärv**

26.04.22

**Kasutusvalmis lubivärv mineraalsetele pindadele ja varem mineraalsete värvidega kaetud pindade värvimiseks. Sobib ajalooliste joonete ja arhitektuurimälestiste värvimiseks.**

**Kasutuskohad:**

- Välis- ja sisetöödeks
- Seintele ja lagedele

**Rakendused:**

- Restaureerimistödeks mineraalsetele seintele ja lagedele
- Konstruktsioonidele, kus on nõutav kõrge veeauru läbilaskvus
- Lubikrohvi, lubitsementkrohvi, tsementkrohvi, kipskrohvi või pahtlitega viimistletud pindadele
- Eelnevalt lubi- või silikaatvärviga värvitud pindadele

**Omadused:**

- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Kuivanud värvipind praktiliselt ei määri
- Vastupidav ilmastikule
- Ökoloogiliselt puhas
- Antibakteriaalse toimega
- Loob visuaalselt meeldiva täismati aluspinna

**Koostisained:**

- Kustutatud lubi (kaltsiumhüdroksiid)
- Mineraalsed ilmastikukindlad pigmendid ja täiteained
- Linaseemneõli

**Tehnilised andmed:**

Olek	Viskoosne vedelik
Kuivaine osakaal	58%
Värvus	Valge
pH	11-12
Läikeaste	Sügavmatt
Veeauru läbilaskvus (ISO 7783-2)	Sd= 0,14, klass V1
Tihedus g/cm <sup>3</sup> :	1,5-1,6
Vedeldi	Vesi
Puutekuiv 23°C õhutemperatuuri ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral	~30 min
Ülevärvitav	24 h möödumisel esimesest kihist
Sademetekindlaks kuivamine	4 ööpäeva
Kulu	150-250 ml/m <sup>2</sup> ühe kihi kohta
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus g/l, max. lubatud 40 (A/c grupp)	3 g/l

**Aluspinnad:**

- Lubikrohviga, tsementi sisaldavate lubikrohvide, tsementkrohvide ja kipskrohviga äsjakrohvitud seinad peavad enne värvimist kuivama/kuivastuma sõltuvalt krohvi kihi paksusest 5-30 päeva. Mida paksem krohvikih, seda pikem ooteaeg. Et vältida värvimise käigus tekkivaid püsivalt jäävaid niiskusplekke ja triipe, on värvimiseks sobilik krohvi niiskuse sisaldus CM ≤ 8%.
- Õhukese kihiga (≤ 2 mm) pahteldatud aluspindu võib värvida 24 h möödumisel pahteldamistödest.
- Värv on sobilik paekivi ja liivakivi värvimiseks. Graniitkivi oma tiheduse tõttu ei ole värvimiseks sobiv aluspind. Sobiv aluspind on alati hea imavusega, vältige tihedaid mineraalseid looduslikke või tehismaterjale.
- Sobilikud alustooted Sakreti krohvi- ja pahtlivalikust: HML-4, LHM-2, HML-1, SFP, SFP Fine, HM-12, HM-10, CLP+, MAP-MFF, PM Super, KAM-R, LAP, LAP Fine, Multi-Mix 4in1, LCC, LH Plus, SP.

**SAKRET Kalk-Fassadenfarbe KFF- Kasutusvalmis lubivärv**
**26.04.22**
**Aluspinna ettevalmistamine:**

- Värvitav pind peab olema puhas, rasva ja tolmuvaba ning hea imavusega. Varem mineraalse värviga värvitud pinnad puhastada kooruvast ning irduvast värvist kuni stabiilse aluspinnani. Vajadusel tehke krohviparandused.
- Krohviparandustega aluspindade viimistluse ühtlustamiseks või paranduste hajutamiseks kasutada SAKRETI lubipahtlit SFP, mille pinnalekandmiseks kasutage pehme kummtallaga hõõrutit.
- Sooja ilma korral (>+20°C) tuleb aluspinda enne kruntvärvimist niisutada. Pärast niisutamist peab aluspind olema siiski selline, et see suudaks vett imada.
- Hallituse või samblikega kaetud pinnad puhastada eelnevalt pesuvahendiga Sakret CLEAN ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR kandes seda pinnale kruntimismeetodil.
- Katke kinni kõik pinnad, mis ei ole mõeldud värvimiseks- aknaraamid, klaasid, plekid jne.

**Värvimine:**

- Enne värvimistööd segage värv ämbris läbi värvivispliga.
- Lahjendage esimese värvikihi (kruntvärvikihi) jaoks värv puhta veega, lisades vett 20-30% värvi mahust. Kandke pinnale laia lubjapintsi, lubjajarja või maalirulliga vertikaalsete ribadena. Kruntige pinda ühtlaselt märg-märjale meetodiga, et aluspind ei jääks läbi kumama. Ka lahjendatud värvil on hea kattevõime. Seejärel laske krunditud pinnal enne teise kihi peale kandmist kuivada 5-24 h (kõrge õhuniiskuse korral on pikem kuivamisaeg).
- Teine värvikiht kande pinnale lahjendamata kujul või kuni 20% mahust veega lahjendatult kasutades selleks samuti lubjapintslit või -harja. Kasutades ümarpintslit, kandke värv pinnale ringikujuliste liigutustega. Kasutades lamepintslit või harja, kandke värv pinnale diagonaalsete ristliigutuste, horisontaalsete või vertikaalsete ribadena. Lamepintsi või harjaga on võimalik värvi kanda pinnale ka poolkaarekujuliste liigutustega. Samuti on värvi võimalik pinnale kanda maalrirulliga, kui värvile on lisatud 15-20% mahust vett. Pärast rulliga pinnale kandmist on võimalik märga värvikihti omakorda struktureerida lubjapintsi või lubjajarjaga.
- Üldjuhul piisab hea katvusega värvkatte saavutamiseks kruntvärvimisest ja viimistlusvärvimisest. Võimalik, et tumedamate värvitoonide korral võib pind vajada ka kolmandat viimistlusvärvikihti.
- Värv on toonitav Sakreti toonimisseadmetel Sakreti värvikaardi ja mitmete ehitusturul levinud värvikaartide alusel. Tumedamate värvitoonide korral võib vajalikuks osutuda tehasetoonimine.
- Pealekandmistemperatuur (õhk ja aluspind) alates +7°C kuni +25°C. Kõrgemad temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad kuivamisaega.
- Värvimistöid teostada katete (tellingukatete) all. Värvimistöde ja kuivamise ajal hoida pindu sademete ja otsese päikesepea eest.
- Värv muutub sademetekindlaks 4 päeva möödumisel värvimisest. Selle aja vältel tuleb värvitud pinnad hoida katete all.
- Pärast värvimistöde lõppu pesta tööriistad puhta veega.

**Värvitud pindade hooldus:**

- Värvitud pindu puhastada nõrga survepesuga, pesuaineid ja -vahendeid mitte kasutada. Värvitud pindu võib puhastada 1 kuu möödudes värvimistödest.
- Värvkattel võib pärast pesu või sademeid esineda laigulisust (nn „pilveefekt“), see ei muuda värvi tehnilisi omadusi.
- Värvipinna sisse mitteimbunud mustuse võib eemaldada harjamisega.
- Hooldusvärvimist saab teostada ainult Sakreti lubivärviga KFF.
- Vetikad ja samblikud eemaldada biotsiidse vahendiga Sakret FR selle pinnale kruntimise ja loputamise teel.


**SAKRET Kalk-Fassadenfarbe KFF- Kasutusvalmis lubivärv**
**26.04.22**

<b>Kulu ühele kihile, ml/m<sup>2</sup> :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kruntvärvimisel ca 200 ml/m<sup>2</sup>, viimistlusvärvimisel ca 250-350 ml/ m<sup>2</sup></li> <li>• Kulu on otseses sõltuvuses aluspinna poorsusest, struktuurist ja lahjendamisvee kogusest, optimaalse kulu kindlustamiseks teostada 1 m<sup>2</sup> suurusel alal proovivärvimine.</li> </ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.</li> <li>• Säilitustemperatuur +5 kuni +25°C.</li> <li>• Säilivusaeg suletud originaalpakendis 12 kuud alates tootele märgitud valmistamiskuupäevast.</li> </ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li> </ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lubi on söövitava toimega, hoiduda värvi silmadesse ja nahale sattumise eest. Kandke kaitseprille ja töökindaid!</li> <li>• Kontakti tekkides loputada silmad ja nahk jooksva vee all ning vajadusel pööruda arsti poole.</li> <li>• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.</li> <li>• Lenduvate osakeste (VOC, alagrupp A/c) lubatud sisaldus tootes 40 g/l. Lenduvate osakeste maksimaalne sisaldus käesolevas tootes 3 g/l.</li> </ul>

Värvus	Pakend	Pakendeid alusel	EAN-kood
Valge	9 l	33 ämbrit	

Toote tehnilise kirjelduses toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja tootelehe avaldamise kuupäevast hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Kogu toote tehniline informatsioon põhineb laboratoorsetel ja praktilistel teadmistel. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis.