

## SAKRET PROF Täismatt akrüülkruntvärv sisetöödeks

21.08.15.a

Täismatt vesidispersioon-akrüülkruntvärv sisetöödeks

- Kasutuskohad:**
- Elu- ning ühiskondlikud ruumid
  - Seinte ja lagede kruntvärvimiseks kuivades siseruumides

- Rakendused:**
- Värvimata ja varem värvitud pindade kruntimiseks
  - Betoonpindadele
  - Krohvitud pindadele
  - Tellistest pindadele
  - Kipskartongplaatidele
  - Pahteldatud pindadele
  - Värvitavale tapeedile
  - Puitkiud- ja puitlaastplaatidele

- Omadused:**
- Ökoloogiliselt puhas
  - Täismati läikega
  - Toonitav heledatesse toonidesse
  - Värvitud pind on pestav
  - Hea katvusega, praktiliselt lõhnatu
  - Kergelt peale kantav, ei tilgu

- Koostisained:**
- Akrüülkopolümeeri vesidispersioon
  - Pigmendid
  - Inertsed täitained, tehnoloogilised lisandid

**Tehnilised andmed:**

Värvus	Valge, toonitav (baas A)
Lahusti	Vesi
Läikeaste	Täismatt
Märghõrdekindlus (ISO 11998 / EN 13300)	62 µm (28 p., 200 tsükli), klass 4
Pesemiskindlus (SFS 3755)	Vähemalt 700 tsükli
Kuivamisaeg 23°C õhutemperatuuri ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral	Kuni 3 tundi enne kordusvärvimist
Tihedus, g/cm <sup>3</sup>	1,35 – 1,40
Viskoossus, η (Brookfield, LV4, 50 rpm)	40 - 80
Kuivaine osakaal, %	52
RYL 2012 koormusklass	RL 01 ja RL 02

**Aluspinna ettevalmistamine:**

- Värvitav pind peab olema puhas, rasva-, tolm-, mustusevaba ja kuiv (aluspinna niiskus ≤ 2%).
- Varem värvitud pind puhastada sooja vee või sobiva pesuvahendiga.
- Varem värvitud pinnad puhastada kooruvast ning ebakindlalt püsivast värvist kuni stabiilse aluspinnani.
- Aluspind, mis on eelnevalt värvitud läikiva värviga, karestada matiks ning puhastada lihvimistolm.
- Kriidised pinnad on soovitatav kriitvärvist- või pahtlist puhastada või kruntida need alküüde sisaldavate vesialuseliste kruntidega
- Vajadusel pahteldada pind õhukese pahtlikihiga.

## SAKRET PROF Täismatt akrüülkruntvärv sisetöödeks

21.08.15.a

### Värvimine:

- Enne kasutamist segada krunt hoolega läbi
- Krunt on kasutusvalmis
- Kruntvärv viib vajadusel lahjendada külma puhta veega kuni 10% mahust
- Parema katvuse tagamiseks poorsetel pindadel krunti mitte veega lahjendada
- Kruntida ühes kuni kahe kihis pintsliga, maalirulli või värvipritsi abil (pritsi düüs 0,015"- 0,021"). Krunti on võimalik toonida põhivärviga ligilähedasse tooni, tooni katvus värvikaardiga jääb keskmiselt 90%
- Laed kruntida valguse langemise suunas

### Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Öhu- ja aluspinna töötemperatuur värvimise ja kuivamise ajal peab olema +7 °C kuni +25 °C (soovitatav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus mitte üle 80%
- Liiga kõrge õhutemperatuur ja tõmbetuul võivad põhjustada ebakvaliteetse värvikihi moodustumise
- Kui pindade kruntimiseks on tarvis üle ühe pakendi toonitud kruntvärv, siis ühtlase tooniga krundikihi saavutamiseks on soovitatav segada igasse järgnevasse nõusse eelmisest nõust ¼ osa krunti ning segada see hoolikalt
- Maalritarbed pesta koheselt peale tööde lõppu veega
- Tehnilised andmed kehtivad õhutemperatuuri +23±2 °C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% korral

### Kulu:

- Kulu sõltub aluspinna poorsusest ning karedusest, samuti pealekandmise meetodist ning tingimustest
- 7–9 m<sup>2</sup>/l siledade pindade kruntimiseks ühes kihis
- 6–8 m<sup>2</sup>/l kipskartongist, värvitavast tapeedist või pahteldatud pindade kruntimiseks ühes kihis
- 3-4 m<sup>2</sup>/l dekoratiivkrohviga kaetud või krobeliste ja struktuursete pindade kruntimiseks ühes kihis

### Värvitud pindade hooldus:

- Värvitud pindasid võib puhastada soovitatavalt mitte enne 30 päeva möödumist peale värvimist
- Pindade puhastamiseks kasutada leige veega (tuline vesi võib värvikihti pehendada) või neutraalse pH tasemega (6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või lappi.
- Jälgida puhastusaine tootja juhiseid! Puhastamiseks mitte kasutada orgaanilisi lahusteid (atsetoon, toluool, ksüüool, butanool)
- Puhastamiseks võib kasutada nt. kuni 60% alkoholi, White spiritit jms, peale puhastamist pinnad kuivatada
- Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab oma lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse umbes 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

### Säilitamine:

- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis
- Säilitustemperatuur +5 kuni +30 °C
- Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud alates tootele märgitud valmistamiskuupäevast

### Utiliseerimine:

- Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele



**SAKRET PROF Täismatt akrüülkruntvärv sisetöödeks**

21.08.15.a

**Ohutusnõuded:**

- Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
- Lenduvate osakeste (VOC, alagrupp A/a) lubatud sisaldus tootes 30 g/l. Lenduvate osakeste maksimaalne sisaldus käesolevas tootes 1 g/l.

**Pakend:**

Värvus (baas)	Pakend 1	Pakend 2	EAN-kood
A-baas (valge)	10 l	33 tk/alusel	4751006562585
A-baas (valge)	20 l	16 tk/alusel	4751006563087

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja tootelehe avaldamise kuupäevast hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Kogu toote tehniline informatsioon põhineb laboratoorsetel ja praktilistel katsetel. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.