



## SAKRET FS PLUS Pumbatav peeneteraline kiudbetoon

01.10.21.

Peeneteraline kuivbetoon survetugevusega C25/30 tasandus- ja valutöödeks, vastab standardile EN 13813.

<b>Kasutuskohad:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välistöõdeks ja sisetöödeks horisontaalsetel pindadel</li> </ul>
<b>Rakendused:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Põrandate valamiseks ja tasandamiseks (EN 13813)</li> <li>Ujuvõrandate valamiseks (EN 13813)</li> <li>Sobilik kõetavate põrandate valamiseks ja tasandamiseks</li> <li>Betoonplakkide täitevaluks</li> </ul>
<b>Omadused:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veekindel</li> <li>Hüdrauliliselt kivistuv</li> <li>Külmakindel</li> <li>Kergelt töödeldav</li> <li>Pumbaga või käsitsi paigaldamiseks</li> </ul>
<b>Koostisained:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Portlandsement</li> <li>Kruus</li> <li>Liiv</li> <li>Plastifitseerivad lisandid</li> <li>Fiber</li> <li>Spetsiaalsed töötlemist ja ilmastikukindlust parendavad lisandid</li> </ul>

Tehnilised andmed:	Värvus	Hall
	Maksimaalne terasuurus	2 mm
	Min./maks. kihipaksus	10/100 mm
	Kulu 10 mm paksuse kihi korral	19 kg/m <sup>2</sup>
	Lisatav veekogus 1 kg segu kohta	0,15 l
	Kasutusaeg vee lisamisest	u. 90 min
	Käidav, plaaditav	24 tunni möödudes
	Täielikult koormatav	28 päeva möödudes
	Survetugevusklass	C25/30
	Paindetugevusklass	F4
	Õhu- ja aluspinna temperatuur paigaldamise ajal	+5 ...+25°C
	Tuletundlikkus	A1 (mittepõlev)

<b>Aluspinna ettevalmistamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluspind peab olema stabiilne, tugev, liikuvate pragudeta.</li> <li>Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest, tolmust, õlist, värvijääkidest jms.</li> <li>Eriti tihedad ja/või siledad pinnad töödelda abrasiiviga.</li> <li>Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:4).</li> <li>Suurte konstruktsioonide pindadel järgida deformatsioonivuukide intervalli.</li> </ul>
------------------------------------	--



## SAKRET FS PLUS

01.10.21.

### Pumbatav peeneteraline kiudbetoon

<b>Töö käik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kuivsegu segada puhtas nõus külma puhta veega tükivabaks massiks kasutades käsimikserit kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.</li><li>• Kruvipumba või surupumba abil valamisel tuleb järgida pumba valmistaja nõudeid, soovitatav on segusse reguleeritava vee kogust mitte ületada tootelehel märgitust, kuna suurem vesitsementtegur vähendab betooni tugevusomadusi.</li><li>• Valada/pumbata mört aluspinnale ja tasandada latiga soovitava paksuseni.</li><li>• Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta.</li><li>• Armatuurvõrgu kasutamine sõltub rajatava konstruktsiooni nõuetest.</li><li>• Värskest valatud pindu kaitsta otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, sooja ilma korral on vajalik järelniisutus.</li><li>• Kandvate põrandate valamiseks on vähim soovituslik kihipaksus 50 mm, tasandamiseks on vähim soovituslik paksus 10 mm, lokaalsete paranduste ja kallete tegemiseks võib kihipaksus jääda mitte õhem kui 5 mm.</li><li>• Valatud või tasandatud pinnad võib jätta katmata või viimistlemata, piisavalt hästi tasandatud aluspindu võib ilma peentasanduseta otse plaatida ja katta hüdroisolatsiooniga,</li></ul>
<b>Täiendav info toote kasutamise kohta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betoonitööde ajal võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 95%.</li><li>• Värskest valatud pindu kaitsta otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, sooja ilma korral on vajalik järelniisutus.</li><li>• Betoneeritud pindu võib värvida 1K PU-värviga Sakret S-TOP pärast 21 ööpäeva möödumist valutöödest.</li><li>• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.</li></ul>
<b>Pakend:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk, 1 t big-bag</li></ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.</li><li>• Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.</li><li>• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoiduda segu silmadesse sattumise eest.</li><li>• Toode on leeliseline.</li><li>• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole.</li><li>• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga.</li></ul>
<b>Täiendav informatsioon:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>, <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a></li></ul>

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.