



SAKRET CLP+ LUBITSEMENTKROHV

10.06.17.

Lubitsementkrohv renoveeritavatele, eelnevalt krohvitud ja varem krohvimata mineraalsetele pindadele. Vastab standardile EN 998-1.

Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetingsimustes
- Seintele, soklitele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav fassaadide ja siseseinte õhukese-, keskmise- või paksukihiliseks krohvimiseks enne pahteldamist, dekoratiivkrohviga katmist või värvimist
- Ühekordselt peale kantav kihipaksus 5-25 mm
- Maksimaalne kihipaksus mitmekordsel peale kandmisel võib olla kuni 100 mm
- Krohvipumbaga või käsitsi pealekandmiseks
- Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks
- Sobilik betoonist, erinevatest plokkidest ja tellistest pindade krohvimiseks
- Sobilik tsement- ja lubitsementkrohviga krohvitud pindadele
- Sobilik mineraalsete plaatide krohvimiseks
- Sobilik silikaatvärviga värvitud pindade ülekrohvimiseks
- Välistingimustes ülevärvitav lubi-, silikaat-, silikoonvaik-, akrüülvärvidega
- Sisetingsimustes ülevärvitav ka akrüül- või lateksvärvidega

Omadused:

- Plastne
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

- Kustutatud lubi
- Portlandtsement
- Lubjajahu, täiteained
- Lisandid

Tehnilised andmed:

Värvus	Hall
Tihedus	Ca 1,50 kg/dm ³
Maksimaalne terasuurus	1,0 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihi- paksus ühekordsel pealekandmisel	5-25 mm
Kulu 10 mm paksuse kihi korral	15 kg/m ²
Lisatav veekogus 25 kg kohta	4,5-4,7 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Nakketugevus	≥ 0,3 N/mm ²
Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1	CS II
Kapillaarne veeimavus	Klass W1 (keskmine)
Veeauru läbilaskvus	Klass V1 (kõrge)
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
Tuleohutusklass	A1 (mittepõlev)



SAKRET CLP+ LUBITSEMENTKROHV

10.06.17.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust.
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, on soovitatav värv seinast eemaldada.
- Esmalt täita krohviga augud, tühjad müüritise vuugid, remontida praod.
- Krohvimata, uue müüritise pinnad võib enne krohvimist kruntimise asemel niisutada.
- Ettevalmistatud pinnad kruntida Sakreti sobiliku krundiga.
- Betoonist või muud väikese imavusega pinnad soovitame eelnevalt kruntida tsementnakkekrundi/lobriga Sakret CP CemPrim ning kanda sellele krohv märg-märjale meetodil.

Töö käik:

- Kuivsegu segada puhtas anumaski puhta külma veega. Krohvipumbaga pealekandmisel lähtuda pumba tootja segamisnõuetest.
- Segamiseks kasutada käsimiksrüt kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.
- Mört kanda pinnale krohvipumba, krohvikellu või krohvilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.
- Kuni 20 mm paksuste kihtide rajamisel võib kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku (silma suurusega vähemalt 8x8 mm), mis tuleb paigaldada krohvikihhi poolde või 1/3 paksusesse arvestusega seestpoolt väljapoole. Võrk paigaldatakse märga mörti ja uputatakse selliselt, et võrk ei jääks krohvist välja paistma. Lasta krohvikihhil tarduda vähemalt 24 h ja seejärel kanda peale järgnev kiht mörti.
- Tsingitud traatvõrku kasutatakse krohvkatte armeerimiseks juhul, kui krohvi kogupaksus ületab 20 mm. Traatvõrk kinnitatakse esmalt aluspinnale tüüblike ja sobilike klambrite abil ning krohvimört kantakse pinnale läbi võrgu selliselt, et võrk ei jääks krohvist välja paistma. Lasta krohvikihhil tarduda vähemalt 24 h ja seejärel kanda peale järgnev kiht mörti.
- Krohvitud pinda on võimalik struktureerida krohvihöõrutiga või märja käsnhöõrutiga.
- Peale krohvikihhi tardumist on soovitatav pinda järelniisutada.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%.
- Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.
- Pindu võib viimistleda sõltuvalt viimistlusmaterjalist 5-15 päeva möödumisel krohvimisest.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Krohvikihhi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv.

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel (48 tk), 1 tonnine big-bag.

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.
- Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



SAKRET CLP+ LUBITSEMENTKROHV

10.06.17.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. On ärritava toimega.
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

Täiendav informatsioon:

- Toode on Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihtotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.