



SAKRET HM-12

29.07.19.

Krohvisegu restaureerimiseks

Kõrge lubjasisalduse ja vähese tsemendisaldusega krohvisegu restaureeritavatele, eelnevalt krohvitud ja varem krohvimata mineraalsetele pindadele. Vastab standardile EN 998-1. Tootevalikus on armeerimiskiuga ja ilma armeerimiskiuta krohvisegu.

Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetingimustes
- Seintele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav fassaadide ja siseseinte keskmise- või paksukihiliseks krohvimiseks
- Ühe- või mitmekihilise krohvisüsteemi rajamiseks
- Korraga peale kantava kihi paksus lauskrohvimisel 3-15 mm, kohtparandustel kuni 20 mm
- Maksimaalne kihipaksus mitmekordsel peale kandmisel kuni 50 mm
- Krohvipumbaga või käsitsi pealekandmiseks
- Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks
- Paekivist, looduskividest, erinevatest plokkidest ja tellistest pindade krohvimiseks
- Tsement-, lubitsemekrohvi ja lubikrohvi krohvitud pindade ülekrohvimiseks
- Pilliroomattide ja-plaatide ning mineraalvillast plaatide krohvimiseks
-

Omadused:

- Plastne
- Heade täiteomadustega
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Hüdrauliselt kivistuv
- Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

- Lubi
- Lubjajahu, kergtäiteained
- Ehitusliiv
- Portlandtsement
- Armeerimiskiud
- Lisandid

Tehnilised andmed:

Värvus	Helehall
Tihedus	Ca 1,50 kg/dm ³
Maksimaalne terasuurus	1,0 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihi-paksus ühekordsel pealekandmisel	3-15 mm
Kulu 10 mm paksuse kihi korral	15 kg/m ²
Lisatav veekogus 25 kg kohta	5-5,3 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Nakketugevus	≥ 0,4 N/mm ²
Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1	CS I
Kapillaarne veeimavus	Klass Wc 0
Veeauru läbilaskvus	μ ≤ 17
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
Tuleohutusklass	A1 (mittepõlev)



SAKRET HM-12

29.07.19.

Krohvisegu restaureerimiseks

Aluspinna ettevalmistamine:	<ul style="list-style-type: none">• Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.• Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust.• Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, on soovitatav värv seinast eemaldada.• Esmalt täita krohviga augud, tühjad müüritise vuugid, remontida praod.• Krohvimata, uue müüritise pinnad võib enne krohvimist kruntimise asemel niisutada.• Ettevalmistatud pinnad kruntida Sakreti sobiliku krundiga.
Töö käik:	<ul style="list-style-type: none">• Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega. Krohvipumbaga pealekandmisel lähtuda pumba tootja segamissoetetest.• Segamiseks kasutada käsimiksrät kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.• Mört kanda pinnale krohvipumba, krohvikellu või krohvilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.• Paksu, mitmekihilise krohvkatte rajamisel võib kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku (silma suurusega vähemalt 8x8 mm), mis tuleb paigaldada krohvikihhi poolde või 1/3 paksusesse arvestusega seestpoolt väljapoole. Võrk paigaldatakse märga mörti ja uputatakse selliselt, et võrk ei jääks krohvist välja paistma. Lasta krohvikihhil tarduda vähemalt 24 h ja seejärel kanda peale järgnev kiht mörti. Alternatiivina on võimalik kasutada traatvõrku/raabitsvõrku.• Krohvitud pinda on võimalik struktureerida krohvhõõruti või märglihviseiga.• Peale krohvikihhi tardumist on soovitatav pinda järelniisutada.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	<ul style="list-style-type: none">• Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%.• Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.• Pindu võib viimistleda sõltuvalt viimistlusmaterjalist 5-15 päeva möödumisel krohvimisest.• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.• Krohvikihhi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv.
Pakend:	<ul style="list-style-type: none">• Paberkotid 25 kg, alusel (48 tk), 1 tonnine big-bag.
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">• Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.• Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	<ul style="list-style-type: none">• Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	<ul style="list-style-type: none">• Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. On ärritava toimega.• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
Täiendav informatsioon:	<ul style="list-style-type: none">• Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, www.sakret.ee, info@sakret.ee