



SAKRET HML-1 LUBIKROHV

12.11.22.

Peeneteraline kustutatud lubja sideainel krohvisegu restaureeritavatele, eelnevalt krohvitud ja varem krohvimata mineraalsetele pindadele.

Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetingsimustes
- Seintele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav mineraalsest materjalist fassaadide ja siseseinte krohvimiseks enne pahteldamist või värvimist.
- Korraga peale kantav kihipaksus 3-10 mm.
- Krohvipumbaga või käsitsi pealekandmiseks.
- Kasutatav niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks.
- Sobilik paekivist, maakivist, keraamilistest või silikaattelistest pindadele.
- Sobilik lubi- ja lubitsementkrohviga krohvitud pindadele.
- Sobilik pilliroomattidele või traditsioonilise puitlaastsõrestikust krohvi kandva kihi krohvimiseks.
- Sobilik silikaatvärviga või lubivärviga värvitud pindade ülekrohvimiseks.
- Välistingimustes ülevärvitav lubi- ja, silikaatvärvidega.
- Sisetingsimustes ülevärvitav ka akrüül- või lateksvärvidega.

Omadused:

- Plastne
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

- Kustutatud lubi
- Lubjajahu, inertsed täiteained
- Kvartsiiv

Tehnilised andmed:

Värvus	Looduslik valge
Tihedus	Ca 1,30 kg/dm ³
Maksimaalne terasuurus	1,0 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihipaksus ühekordsel pealekandmisel	3-10 mm
Kulu 10 mm paksuse kihi korral	13 kg/m ²
Lisatav veekogus 25 kg kohta	4,5-4,7 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Nakketugevus	≥ 0,15 N/mm ²
Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1	CS I
Kapillaarne veeimavus	Klass W0
Veeauru läbilaskvus	Klass V1 (kõrge)
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ... +25°C
Tuleohutusklass	A1 (mittepõlev)



SAKRET HML-1 LUBIKROHV

12.11.22.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, ei või olla läbimärgunud, õli-, rooste ja mustusevaba.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust.
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, tuleb värv seinast eemaldada.
- Esmalt täita krohviaugud (krohviga Sakret HML-4), tühjad müüritise vuugid, remontida praod.
- Krohvimata müüritise pinnad enne krohvimist niisutada veega, pudendamad pinnad on soovitatav kruntida silikaatkrohviga Sakret KSp.

Töö käik:

- Kuivsegu segada puhtas anumaski puhta külma veega.
- Segamiseks kasutada käsimiksrät kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.
- Mört kanda pinnale krohvipumba, krohvikellu, pahtlilabida või krohvikulbiga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.
- Peale krohvikihhi tardumist pinda järelniisutada.
- Krohvi armeerimiseks võib kasutada roostevabast traadist või klaaskiud-armeerimisvõrku.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ... +25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 85%.
- Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.
- Pindu võib viimistleda värviga sõltuvalt värvi koostisest 14 kuni 30 päeva möödumisel krohvimisest.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Krohvikihhi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv. Ülekrohvimiseks ei sobi tsementi sisaldavad krohvisegud.
- Kuna toode ei sisalda värvitooni pigmente, võib tootepartiide värvus looduslike täitematerjalide tõttu erineda. Samuti mõjutab värvitooni lisatava vee kogus, vee puhtus ja aluspinna veeimavus, mistõttu on täiesti loomulik, kui krohvitava pinnal tekib pärast materjali kuivamist laigulisus ehk nn „pilveefekt“.
- Lubikrohvi normaalne karboniseerumisprotsess peatub umbes +7 °C temperatuuri juures, seetõttu tuleb eelnevalt sõltuvalt ilmaennustusest planeerida tööde läbiviimiseks sobilik ja krohvi kivistumiseks vajalik aeg.
- Armeerimiskududega tootevariant on paberkoti servatrükil (tootmis-kuupäeva juures) tähistatud lühendiga F-GA.

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel (48 tk), 1 tonnine big-bag.

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.
- Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ... +20°C.
- Parim enne säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



SAKRET HML-1 LUBIKROHV

12.11.22.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. Toode on ärritava toimega.
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

Täiendav informatsioon:

- Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Tehnilise andmelehe teave põhineb meie hetketeadmistel ning uusimatel pealekandmise tehnoloogiatel. Need andmed on siiski vaid mittesiduvad soovitused, kuna olenevalt tegelikest pinnatingimustest võib sobida teistsugune pealekandmise tehnika, mille saab kindlaks määrata ainult konkreetsel objektil. Võtke kindlasti arvesse objekti eritingimusi. Ülaltoodud teabe põhjal ei saa tuletada seaduslikke kohustusi. Kuna pinnamaterjalid on erinevad ning me ei saa mõjutada töötingimusi, soovime kõigil juhtudel alati ise piisavalt katsetada, et kindlaks teha, kas meie tooted sobivad kavandatud otstarbeks ja pealekandmisviisiks.

Selle tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid.