



SAKRET LHM-2 Krohvisegu restaureerimiseks

29.07.19.

Kõrge lubjasisaldusega krohvisegu restaureeritavatele, eelnevalt krohvitud ja varem krohvimata mineraalsele pindadele. Vastab standardile EN 998-1.

Kasutuskohad:

- Välistingimustes, sisetingsimustes
- Seintele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav fassaadide ja siseseinte keskmise- või paksukihiliseks krohvimiseks
- Ühe- või mitmekihilise krohvisüsteemi rajamiseks
- Seinte tasandamiseks minimaalse kihipaksusega 5 mm
- Korraga peale kantava kihi paksus 5-20 mm
- Maksimaalne kihipaksus mitmekordsel peale kandmisel ei ole piiratud
- Krohvipumbaga või käsitsi pealekandmiseks
- Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks
- Paekivist, looduskividest, erinevatest plokkidest ja tellistest pindade krohvimiseks
- Tsement-, lubitsementkrohvi ja lubikrohvi krohvitud pindade ülekrohvimiseks
- Pilliroomattide ja-plaatide ning mineraalvillast plaatide krohvimiseks
-

Omadused:

- Plastne
- Heade täiteomadustega
- Kõrge veeauru läbilaskvusega
- Hüdrauliselt kivistuv
- Väga hea töödeldavusega

Koostisained:

- Lubi
- Lubjajahu, inertsed kergtäiteained
- Sünteetilised armeerimiskiud (PP)
- Toimivust parendavad lisandid

Tehnilised andmed:

Värvus	Beežikasvalge
Tihedus	Ca 1,60 kg/dm ³
Maksimaalne terasuurus	2,0 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihi- paksus ühekordsel pealekandmisel	5-25 mm
Kulu 10 mm paksuse kihi korral	16 kg/m ²
Lisatav veekogus 25 kg kohta	Ca 5 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Nakketugevus	≥ 0,4 N/mm ²
Survetugevus	0,90 MPa
Krohviklass vastavalt standardile EN 998-1	CS I
Kapillaarne veeimavus	Klass Wc 0
Veeauru läbilaskvus	μ ≤ 17
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
Tuleohutusklass	A1 (mittepõlev)



SAKRET LHM-2 Krohvisegu restaureerimiseks

29.07.19.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust.
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, on soovitatav värv seinast eemaldada.
- Esmalt täita krohviga augud, tühjad müüritise vuugid, remontida praod.
- Krohvimata, uue müüritise pinnad võib enne krohvimist kruntimise asemel niisutada.
- Ettevalmistatud pinnad kruntida Sakreti sobiliku krundiga.

Töö käik:

- Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega. Krohvipumbaga pealekandmisel lähtuda pumba tootja segamisnõuetest.
- Segamiseks kasutada käsimiksrit kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.
- Mört kanda pinnale krohvipumba, krohvikellu või krohvilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.
- Kuni 30 mm paksuste kihtide rajamisel võib kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku (silma suurusega vähemalt 8x8 mm), mis tuleb paigaldada krohvikihhi poolde või 1/3 paksusesse arvestusega seestpoolt väljapoole. Võrk paigaldatakse märga mörti ja uputatakse selliselt, et võrk ei jääks krohvist välja paistma. Lasta krohvikihhil tarduda vähemalt 24 h ja seejärel kanda peale järgnev kiht mörti. Alternatiivina on võimalik kasutada traatvõrku/raabitsvõrku.
- Krohvitud pinda on võimalik struktureerida krohvihõõruti või märglihvimismeetodil.
- Peale krohvikihhi tardumist on soovitatav pinda järelniisutada, niisutamine on kohustuslik enne järgnevate kihtide peale kandmist.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%.
- Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.
- Pindu võib viimistleda sõltuvalt viimistlusmaterjalist 5-30 päeva möödumisel krohvimisest.
- Viimistlemiseks on sobilikud Sakreti lubikrohv HML-1, lubipahtlid SFP ja SFP FINE. Värvimiseks on välistingimustes sobilikud silikaatvärv Sakret KS Exterior, Sakret KS Struktur, silikoonvärv Sakret SKF (soklipindadel), lubivärv Sakret DP. Sisetingimustes silikaatvärv Sakret KS Interior.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Krohvikihhi ülekrohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv.

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel (48 tk), 1 tonnine big-bag.

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.
- Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



SAKRET LHM-2

29.07.19.

Krohvisegu restaureerimiseks

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. On ärritava toimega.
 - Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
 - Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
-

Täiendav informatsioon:

- Toode on Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toode või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimevõime deklaratsioonis.