



SAKRET MAP-MFF LUBITSEMENT-KER GKROHV

05.05.15.

Armeerimiskiududega tugevdatud lubitsemment-ker gkrohv renoveeritavatele, eelnevalt krohvitud ja varem krohvimata mineraalsetele pindadele. Tagab paksude kihtide korral väiksema vertikaalkoormuse seintele.

- Kasutuskohad:**
- Välistingimustes, siset ingimustes
 - Seintele, soklitele, lagedele

- Rakendused:**
- Kasutatav fassaadide ja siseseinte paksukihiliseks krohvimiseks enne pahteldamist, dekoratiivkrohviga katmist või värvimist
 - Mineraalvilla krohvimiseks raskekrohvüsteemides
 - Ühekordselt peale kantav kihipaksus 5-25 mm
 - Krohvipumbaga või käsitsi pealekandmiseks
 - Kasutatav märgade, niiskete ja kuivade siseruumide viimistlemiseks
 - Sobilik kõikide enamlevinud mineraalsete müürimaterjalide krohvimiseks (poorbetonplokid, ker gbetonplokid, silikaat- ja keraamilised tellised, looduskivid)
 - Sobilik plaaditavate seinte tasanduskrohviks
 - Sobilik tsement- ja lubitsemmentkrohviga krohvitud pindade ülekrohvimiseks
 - Sobilik silikaatvärviga värvitud pindade ülekrohvimiseks
 - Viimistletav erinevat liiki pahtlite ja dekoratiivkrohvidega
 - Välistingimustes ülevärvitav lubi-, silikaat-, silikoonvaik-, akrüülvärvidega
 - Siset ingimustes ülevärvitav ka akrüül- või lateksvärvidega

- Omadused:**
- Plastne
 - Kõrge veeauru läbilaskvusega
 - Väga hea töödeldavusega

- Koostisained:**
- Kustutatud lubi
 - Portlandtsement
 - Inertsed ker gtäiteained
 - Armeerimiskiud
 - Lubjajahu
 - Kvartsi liiv

Tehnilised andmed:

Värvus	Hall
Tihedus	Ca 1,0 kg/dm ³
Maksimaalne terasuurus	1,0 mm
Minimaalne ja maksimaalne kihipaksus ühekordsel pealekandmisel	5-25 mm
Kulu 10 mm paksuse kihi korral	10 kg/m ²
Lisatav veekogus 30 kg kohta	u. 7,5 l
Kasutusaeg vee lisamisest	u. 2 tundi
Nakketugevus	≥ 0,3 N/mm ²
Krohviklass vastavalt standardile EVS-EN 998-1	CS II
Kapillaarne veeimavus	Klass W1 (keskmine)
Veeauru läbilaskvus	Klass V1 (kõrge)
Õhu- ja aluspinna temperatuur töötlemise ajal	+5 ...+25°C
Tuleohutusklass	A1 (mittepõlev)



SAKRET MAP-MFF LUBITSEMENT-KER GKROHV

05.05.15.

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema püsiv, kandev, kuiv, õli-, rooste ja mustusevaba.
- Aluspinnalt eemaldada lahtine ja irduv värv, pudenev krohv, puhastada sooladest ja tolmust.
- Kui aluspind on värvitud mittemineraalse värviga, on soovitatav värv seinast eemaldada.
- Esmalt täita krohviga augud, tühjad müüritise vuugid, remontida praod.
- Krohvimata, uue müüritise pinnad võib enne krohvimist kruntimise asemel niisutada.
- Ettevalmistatud pinnad kruntida Sakreti sobiliku krundiga.

Töö käik:

- Kuivsegu segada puhtas anumas puhta külma veega.
- Käsitsi pealekandmise jaoks kasutada mördi segamiseks käsimeksrit kiirusega 600 pööret minutis kuni homogeense mördi tekkimiseni.
- Krohvipumbaga pealekandmisel jälgida tehnilistes andmetes soovitud veekogust.
- Mört kanda pinnale krohvipumba, krohvikellu või pahtlilabidaga ning tasandada liibi või pahtlilabida abil soovitud paksuseni.
- Peale krohvikihhi tardumist on soovitatav pinda järelniisutada.

Täiendav info toote kasutamise kohta:

- Mördi pealekandmisel võib õhu- ja aluspinna töötemperatuur olla +5 ...+25°C, suhteline õhuniiskus mitte üle 80%.
- Äsja krohvitud pinda kaitsta sademete, otseste päikesekiirte ja külmumise eest.
- Pindu võib viimistleda sõltuvalt viimistlusmaterjalist 5-15 päeva möödumisel krohvimisest.
- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.
- Krohvikihhi üle krohvimisel tuleb arvestada asjaoluga, et kasutatav krohv ei tohi olla tugevam, kui alumisse kihti jääv krohv.

Pakend:

- Paberkotid 30 kg, alusel (35 tk)

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis.
- Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.
- Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse ja nahale sattumise eest. On ärritava toimega.
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskardiga

Täiendav informatsioon:

- Toodetud Eestis. Tootja Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud hilisemal ajal erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.