



Elastne plaatimissegu SAKRET FKW (valge)

Kasutusala:

- sise- ja välistöödeks;
- valge värvusega
- seintele ja põrandatele;
- sobib põrandaküttele;
- vee- ja külmakindel;
- sobib õhukese ja keskmiselt paksu kihina keraamiliste- ja betoonplaatide, mosaiik ja looduskivi liimimiseks;
- liimimiseks betoonile ja teistele mineraalse kattega alustele, ka kipsplaatidele, puitlaastplaatidele, vanadele plaatidele uute liimimiseks.
- plaatimissegu klass C2 TE

Pinna ettevalmistamine:

- pind peab olema kuiv, tugev ja pragudeta;
- puhastada pind vähemtugevatest ja eralduvatest kihtidest, nagu tolm, pori, õli- ja värvi jäägid;
- eriti tihedad ja siledad pinnad tuleb karestada;
- aluspind kruntida krundiga SAKRET UG. Betooni ja teiste mineraalsete aluspindade ja kipsplaatide jaoks krunt lahjendada veega vahekorras 1:2. Puit-laast alustel kasutatakse lahjendamata krunti SAKRET UG.

Töö käik:

- plaatimissegu SAKRET FKW segada puhtas anumaskülma veega tükivabaks massiks;
- soovitatav on kasutada segistit kiirusega 600 pööret minutis;
- pärast veega segamist korrata segamist 3 min pärast;
- tarduma hakkavale materjalile ei tohi vett lisada!
- korraga tuleb valmis segu kanda pinnale nii palju, kui jõutakse 20 minuti jooksul plaadiga katta;
- deformatsioonivuuke ei tohi seguga katta!

Nõuandeid:

- tehnilised näitajad kehtivad temperatuuril $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ja suhtelisel õhu niiskusel $50\pm 2\%$. Madalamad temperatuurid suurendavad ja kõrgemad vähendavad toodud ajanäite;
- SAKRET FKW kaitsta kivistumise faasis päikesekiirguse, tõmbetuule, külma ja liiga kõrge ($>+25^{\circ}\text{C}$) temperatuuri eest;
- toode sisaldab tsementi, on leeliselise reaktsiooniga!
- lahustuva kroomi kontsentratsioon $\text{Cr(VI)} \leq 0,0002\%$.

Tehnilised näitajad:

Veevajadus 25 kg kuiva segu kohta	ca 7,3 l
Reaktsiooniaeg veega	ca 3 min
Kasutusaeg	ca 2 tundi
Temperatuur töötamiseks	$+5^{\circ}$ kuni $+25^{\circ}\text{C}$
Plaaditud pinna kõndimiskindlus saabub	ca 24 tunni pärast
Täielikult koormatav	ca 14 päeva möödudes
Kulu	1,6kg/m ² kuivsegu puhul kasutada kellut hambamõõduga 4mm 2,4kg/m ² kuivsegu puhul -6mm 3,9kg/m ² kuivsegu puhul -10mm
Tuleohtlikusklass	A1(mittepõlev)

Säilitamine

- kaitsta ilmastikumõjude eest, hoida puitalusel jahedas ja kuivas kohas. Rebenenud ja katkine pakend koheselt sulgeda.
- säilivusaeg 12 kuud originaalpakendis.