

48A seinapaneelide liim

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Alus	Polükloropreen kautšuk (neopreen).
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine ja kristalliseerimine
Kõvenemise kiirus *	Käitsi pingutatav 20 minutiga.
Avatusaeg (23 °C, 55% RV)*	Ca. 5 min.
Temperatuuritaluvus**	-20 °C → 70 °C
Kasutamistemperatuur	5 °C → 25 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

48A seinapaneelide liim on polükloropreen kautšukil põhinev kasutusvalmis lahustipõhine ehitusliim.

kõigil aluspindadel, välja arvatud PS (polüstüreen), PE ja PP. Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

Omadused

- Kanda hermeetikupüstoliga peale ühele aluspinnale
- Suurepärane algnake
- Väga kiire ja tugev nake
- Liimimine ebatasastel pindadel, pragude täitmiseks.
- Kruvisid ja naelu pole vaja kasutada.
- Vettpidav

Rakendused

- Kõik montaažitehnikate liimimisvõimalused.
- Liimimine renoveerimistööstuses.
- Liimimine ehitustööstuses.
- Kaabli aluste ja -paneelide liimimine.
- Puidust ehituselementide liimimine.

Pakend

Värvus: kollane, alumiinium hall

Pakend: 310 ml padrun

Säilivusaeg

12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Alusmaterjalid

Iseloom: puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Pinna ettevalmistamine: Pole vaja eeltöödelda.

Toodet 48A seinapaneelide liim võib kasutada

Rakendamisviis

Kandke liim vuugitäitepüstoliga ühtlaste ribade või täppidena mitte liiga õhukeselt iga 15 cm tagant ühele liimitavatest materjalidest. Liimi tuleb alati kanda ka servadesse ja nurkadesse. Seejärel viige mõlemad osad kokku ja suruge tugevalt. Vajadusel koputage kummist haamriga. Vajadusel on toeks. Kasutage seinapaneelide ja teiste raskete detailide korral ülekandemeetodit: suruge liimitavad pinnad koraks kokku ja eraldage need uuesti umbes viieks minutiks. Seejärel suruge need uuesti kokku, vajadusel koputage kummihaamriga.

Puhastamine: Liimipuhastiga 90A.

Parandus: Sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. Kasutada ainult hästiventileeritud kohas. Mitte suitsetada. Piisava ventilatsiooni puudumisel kanda vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti. Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkused

- Liimimisel määrab lõpliku nakketugevuse kokkusurutavate poolte kokkuvajutamiseks kasutatav jõud, mitte selle jõu kestvuse aeg.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.