

49A universaalne ehitusliim

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Alus	SBR kautšuk
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine ja kristalliseerimine
Kõvenemise kiirus *	Käsitsi pingutatav 20 minutiga.
Temperatuuritaluvus**	-20 °C → 60 °C
Avatusaeg (23 °C, 55% RV)*	Ca. 15 min.
Kõvenemise aeg*	Täielik kõvenemine kuni 7 päeva
Kasutamistemperatuur	5 °C → 30 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

49A universaalne ehitusliim on sünteetisel kummil põhinev kasutusvalmis lahustipõhine ehitusliim.

Omadused

- Tavapärane kasutamine
- Sobib ebatasastele pindadele liimimiseks.
- Kruvisid ja naelu pole vaja kasutada.
- Vettpidav
- Sobib polüstüreeni liimimiseks

Rakendused

- Kõik montaažitehnikate liimimisvõimalused.
- Liimimine renoveerimistööstuses.
- Liimimine ehitustööstuses.
- Kaabli aluste ja -paneelide liimimine.

Pakend

Värvus: beež, valge
Pakend: 310 ml padrun

Säilivusaeg

12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Alusmaterjalid

Iseloom: puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
Pinna ettevalmistamine: Pole vaja eeltöödelda.
Tootel 49A universaalne ehitusliim on suurepärase nakkuvus enamiku aluspindadega. Toode ei nakku PE, PP, PTFE

(Teflon®) ja bituumenpindadega. Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

Rakendamisviis

Kandke liim võrdsete ribade või täppidena ühele liimitavale materjalile. Liimi tuleb alati kanda ka servadesse ja nurkadesse. Suruge mõlemad osad kokku, tõmmake kohe lahti ja laske 10–15 minutit kuivada. Pärast seda siduge uuesti ja kasutage löömiseks kummihaamrit. Vajadusel on toeks. Puhastamine: Lakibensiin. atsetoon
Parandus: Sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.
Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.