

Roof Repair

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

Tehnilised nõuded

Alus	Elastomeerbituumen
Konsistents	Stabiilne pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Kile moodustumine	Pind kuivab pärast 20 minutit.
Tihedus	1,10 g/ml
Maksimaalne lubatud deformatsioon	10 %
Temperatuuritaluvus**	-35 °C → 80 °C
Kasutamistemperatuur	1 °C → 30 °C
Kokkutõmbuvus	Umbes 11%

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Roof Repair on kvaliteetne, plastoelastne, ühekomponentne kasutusvalmis bituumenil põhinev vuugihermeetik.

Omadused

- Kleepub väga hästi bituumenist aluspindadele
- Väga lihtne pindadele kanda
- Hea nakkuvus paljude aluspindadega
- Hea voolamistakistus

Rakendused

- Ühenduskohad kuni 10% liikuvusega
- Toode parandab vihmaveerennide, äravoolutorude ja katusekatete lekked.
- Külmiim kõikidele katusetüüpidele (välja arvatud PDM-foolium).
- Sobib avariiremondiks, isegi vihma korral.

Pakend

Värvus: must

Pakend: 300 ml padrun

Säilivusaeg

12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C.

Alusmaterjalid

Alusmaterjalid: kõik tavalised ehituspinnad

Iseloom: puhas, tolmu- ja rasvavaba, võib olla niiske.

Pinna ettevalmistamine: Pole vaja eeltöödelda.

Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

Vuukide mõõtmed

Vuukide minimaalne laius: 5 mm

Vuukide maksimaalne laius: 10 mm

Vuukide minimaalne sügavus: 5 mm

Soovitus tihendamiseks: vuugi laius = vuugi sügavus.

Rakendamisviis

Rakendamisviis: Manuaalse või pneumaatilise hermeetikupüstoliga.

Puhastamine: Lakibensiiniga kohe peale kasutamist (pole kõvenenud).

Viimistlus: Enne pinnakatte kuivatamist seebilahusega või tootega Soudal Joint Finisher

Parandus: Sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Täpsem teave on toodud toote pakendi etiketil.

Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Vastutus

Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on katsed, seiretulemused ja kogemused. See on üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise katsete abil kindlaks tegema, kas toode on vastavaks tööks sobiv.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.