

## Fassaadiakrüül

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

### Tehnilised nõuded

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Alus                                        | Akrüüldispersioon     |
| Konsistents                                 | Pasta                 |
| Kuivamissüsteem                             | Füüsiline kuivatamine |
| Kile moodustumine* (23 °C / õhuniiskus 50%) | Ca. 20 min            |
| Tihedus                                     | Ca. 1,70 g/ml         |
| Temperatuuritaluvus**                       | -20 °C → 80 °C        |
| Kasutamistemperatuur                        | 5 °C → 30 °C          |
| Kokkutõmbuvus                               | Umbes 15% (DIN 52451) |

\* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. \*\* See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

### Toote kirjeldus

Fassaadiakrüül on akrüüldispersioonidel põhinev kvaliteetne, plastoelastne ühekomponentne vuugihernetik.

### Omadused

- Granuleeritud struktuur
- Pärast kõvenemist ülevärvitav
- Lihtne pragudesse lükata
- Väga hea nake paljude poorsete pindadega

### Rakendused

- Hermeetik näiteks krohvi pragude parandamiseks.
- Ühendused aknalaudade ümber, plintuste, seinte, telliste jms vahel

### Pakend

Värvus: valge

Pakend: 290 ml padrun

### Säilivusaeg

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C. Kaitse külma eest.

### Alusmaterjalid

**Alusmaterjalid:** kõik tavapärased poorsed aluspinnad, Ei sobi kasutamiseks koos loodusliku kivi, bituumeni, klaasi ja metallidega.

**Iseloom:** kaetav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuva.

**Pinna ettevalmistamine:** avage praod, eemaldage lahtised osad, puhastage

vuugiküljed ja niisutage veidi. Väga poorsed pinnad tuleks kruntida lahjendatud tootega Fassaadiakrüül (1 osa toodet Fassaadiakrüül + 2 osa vett).

Soovitame igal pinnal läbi viia eelneva nake- ja sobivuskatse.

### Vuukide mõõtmed

Staatilised vuugid, vahed või tihendid kuni max 5 mm.

### Rakendamiskiis

Mitte kasutada, kui kõvenemise ajal on oodata vihma või külma.

**Rakendamiskiis:** Krohvis pragude parandamisel kasutage hermeetiku pragudesse laskmiseks hermeetikupüstolit. Värvige kohe seinavärviga või viimistlege nt märja käsnaga. Kandke hermeetik vuugi vahele manuaalse või pneumaatilise vuugitäitepüstoliga. Järgmisena viimistleda näiteks kitinoaga.

**Puhastamine:** Toodet Fassaadiakrüül saab aluspindadelt ja tööriistadelt enne kõvenemist veega eemaldada.

**Viimistlus:** Kasutage lõpetamiseks spaatlit või kitinuga.

**Parandus:** Sama materjaliga.

### Tervise- ja ohutusalased soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Täpsem teave on toodud toote etiketil.

Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

---

## Fassaadiakrüül

---

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 2 Of 2

**Märkused**

- Ärge kasutage kohtades, mis võivad olla pidevalt vee all.
- Ülevärvitav enamiku värvidega.
- Plastoelastsele hermeetikule kantud värv peab olema piisavalt elastne.
- Kuna saadaolevaid värve on palju, soovitame enne värvimist läbi viia sobivuskatse.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.